

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Заявитель Общество с ограниченной ответственностью «ЛПФ Технолоджи»,
место нахождения: Республика Беларусь, 223050, Минская область, Минский район,
с/с Колодищанский, ул. Чкалова, д. 56/5, оф. 3 (агрогородок Колодищи); адрес места
осуществления деятельности: Республика Беларусь, 220068, г. Минск, улица Карастояновой,
дом 32, помещение 27,

регистрационный номер в Едином государственном регистре юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей 690658847,

номер телефона +375 17 360 60 20, адрес электронной почты info@lpf.by,

в лице директора Кравцова Александра Владимировича, действующего на основании Устава,

заявляет, что лак двухкомпонентный водно-дисперсионный полиуретановый
«BULK Finish 321W», код ТН ВЭД ЕАЭС 3209 90 000 0, код ОКП РБ 20.30.11,

изготовленный по ТУ BY 690658847.003-2014 «Композиции финишные «BULK». Технические
условия»,

изготовитель: Общество с ограниченной ответственностью «ЛПФ Технолоджи»; место
нахождения: Республика Беларусь, 223050, Минская область, Минский район, с/с Колодищанский,
ул. Чкалова, д. 56/5, оф. 3 (агрогородок Колодищи); адреса места осуществления деятельности по
изготовлению продукции: Республика Беларусь, 223050, Минская обл., Минский р-н,
Колодищанский с/с, аг. Колодищи, ул. Чкалова, 56/6-1; Республика Беларусь, 223050, Минская
обл., Минский р-н, Колодищанский с/с, аг. Колодищи, ул. Чкалова, 56/7,

серийный выпуск,

соответствует требованиям технического регламента Республики Беларусь «О безопасности
строительных материалов и изделий» (ТР 2025/013/BY).

Декларация о соответствии принята на основании Технического свидетельства Министерства
архитектуры и строительства Республики Беларусь № ТС 03.0530.26 от 09.02.2026 г., выданного
научно-исследовательским и проектно-производственным республиканским дочерним
унитарным предприятием «Институт НИИСМ», 220014, город Минск, улица Минина 23;
протокола испытаний научно-исследовательской и испытательной лаборатории бетонов и
строительных материалов филиала БНТУ «Научно-исследовательский политехнический
институт» (аттестат аккредитации № BY/112 1.0024) № 3270 от 31.12.2025 г.; протокола
испытаний Испытательного центра «ТИСИ» закрытого акционерного общества «Технический
институт сертификации и испытаний» (аттестат аккредитации № BY/112 1.1227) № Т-1/26
от 05.01.2026 г.; протокола испытаний центра испытаний строительной продукции Научно-
проектно-производственного республиканского унитарного предприятия «СТРОЙТЕХНОРМ»
(аттестат аккредитации № BY/112 1.0494) № 13(5)-23/26 от 27.01.2026 г.; Свидетельства о
государственной регистрации коммерческой организации в Едином государственном регистре
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей с регистрационным номером
690658847, выданного 02.06.2014 Минским облисполкомом.

Схема декларирования 3д.

Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 08.02.2031 г. включительно.



Директор Общества с ограниченной ответственностью
«ЛПФ Технолоджи» Кравцов А.В.

Регистрационный номер декларации о соответствии

BY/112 11.01. TP013 120.01 00980

Дата регистрации декларации о соответствии

11.02.2026



МИНИСТЕРСТВО АРХИТЕКТУРЫ И СТРОИТЕЛЬСТВА
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Научно-исследовательское и проектно-производственное республиканское дочернее унитарное
предприятие «Институт НИИСМ», Республика Беларусь, 220014, г. Минск, ул. Минина, 23
тел. + 375 17 3973218; E-mail: info@niism.by

ТЕХНИЧЕСКОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО

пригодности материалов и изделий
для применения в строительстве

ТС 03.0530.26

Дата регистрации « 09 » февраля 2026 г.
Действительно до « 09 » февраля 2031 г.
Продлено до « » г.
Продлено до « » г.

Настоящим техническим свидетельством удостоверяется
пригодность материалов и изделий для применения в строительстве
на территории Республики Беларусь

1. Наименование материала (изделия)

Лак двухкомпонентный водно-дисперсионный полиуретановый
«BULK Finish 321W».

2. Назначение

Для устройства покрытия пола в зданиях и сооружениях различного назначения.

3. Изготовитель

Общество с ограниченной ответственностью «ЛПФ Технолоджи»; место нахождения:
Республика Беларусь, 223050, Минская область, Минский район, с/с Колодищанский,
ул. Чкалова, д. 56/5, оф. 3 (агрогородок Колодищи); адреса места осуществления деятель-
ности по изготовлению продукции: Республика Беларусь, 223050, Минская обл., Минский
р-н, Колодищанский с/с, аг. Колодищи, ул. Чкалова, 56/6-1; Республика Беларусь, 223050,
Минская обл., Минский р-н, Колодищанский с/с, аг. Колодищи, ул. Чкалова, 56/7.

4. Заявитель

Общество с ограниченной ответственностью «ЛПФ Технолоджи»; место нахождения:
Республика Беларусь, 223050, Минская область, Минский район, с/с Колодищанский,
ул. Чкалова, д. 56/5, оф. 3 (агрогородок Колодищи); адрес места осуществления
деятельности: Республика Беларусь, 220068, г. Минск, улица Карастояновой, дом 32,
помещение 27.

5. Техническое свидетельство выдано на основании:

- протокола испытаний научно-исследовательской и испытательной лаборатории бетонов и строительных материалов филиала БНТУ «Научно-исследовательский политехнический институт» (аттестат аккредитации № ВУ/112 1.0024) № 3270 от 31.12.2025;
- протокола испытаний Испытательного центра «ТИСИ» закрытого акционерного общества «Технический институт сертификации и испытаний» (аттестат аккредитации № ВУ/112 1.1227) № Т-1/26 от 05.01.2026;
- протокола испытаний центра испытаний строительной продукции Научно-проектно-производственного республиканского унитарного предприятия «СТРОЙТЕХНОРМ» (аттестат аккредитации № ВУ/112 1.0494) № 13(5)-23/26 от 27.01.2026;
- отчета от 29.12.2025 о проведении анализа состояния производства Общества с ограниченной ответственностью «ЛПФ Технолоджи».

6. Техническое свидетельство действует на

Серийное производство. В период действия технического свидетельства Государственное предприятие «Институт НИИСМ» осуществляет периодический анализ состояния производства продукции - лака двухкомпонентного водно-дисперсионного полиуретанового «BULK Finish 321W», производства Общества с ограниченной ответственностью «ЛПФ Технолоджи», Республика Беларусь.

7. Особые отметки

Пример маркировки на этикетке: логотип, наименование предприятия-изготовителя, его место нахождения и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции, контактные реквизиты (тел.+017 360 60 20; www.lpf.by, info@lpf.by); наименование продукции: лак двухкомпонентный водно-дисперсионный полиуретановый «BULK Finish 321W»; компонент А или компонент В; соотношение компонентов А и В; масса; дата изготовления; номер партии; обозначение нормативного документа изготовителя: ТУ ВУ 690658847.003-2014; состав продукции; назначение; рекомендации по подготовке и окраске поверхности; методы и условия нанесения; расход материала; рекомендации по очистке рабочего инструмента; меры предосторожности; указания по утилизации.

Приложение 1. Показатели качества

Приложение 2. Указания по применению

Техническое свидетельство без обязательных приложений не действительно.

Заявитель несет ответственность за соответствие поставляемых материалов и изделий показателям качества, приведенным в приложении 1.

Руководитель уполномоченного
органа

С.В. Калашников



09

февраля

2026

г.

№ 0026591

МИНИСТЕРСТВО АРХИТЕКТУРЫ И СТРОИТЕЛЬСТВА
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

ПРИЛОЖЕНИЕ

№1

к техническому свидетельству

Лист 1
Листов 1

ТС

03.0530.26

ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА

лака двухкомпонентного водно-дисперсионного полиуретанового «BULK Finish 321W» производства Общества с ограниченной ответственностью «ЛПФ Технолоджи», Республика Беларусь, предназначенного для устройства покрытия пола в зданиях и сооружениях различного назначения.

Таблица

№ п/п	Наименование показателя	Обозначение ТНПА, устанавливающего методы испытаний (особые условия)	Фактически полученное значение
1	Время высыхания до степени 3 при температуре $(20 \pm 2)^\circ\text{C}$, ч	ГОСТ 19007-2023	0,4
2	Массовая доля нелетучих веществ (компонент А), %	ГОСТ 31939-2022	38,0
3	Адгезия покрытия к основанию, МПа	ГОСТ 28574-2014 п. 5.2, п. 5.6, п. 5.7	3,5 Характер отрыва от основания – адгезионный
4	Твердость покрытия по маятниковому прибору (маятник А), отн. ед.	ГОСТ 5233-2021 маятник А	0,28
5	Стойкость покрытия к статическому воздействию при $(20 \pm 2)^\circ\text{C}$, ч - 10 % раствор соляной кислоты	ГОСТ 9.403-2022 (метод Б)	2; изменение внешнего вида покрытия не наблюдается
	обобщенная оценка внешнего вида покрытия по комплексу изменений декоративных и защитных свойств - 10 % раствор гидроксида калия		АД0, АЗ0
	обобщенная оценка внешнего вида покрытия по комплексу изменений декоративных и защитных свойств - 2 % раствор синтетического моющего средства		2; изменение внешнего вида покрытия не наблюдается
	обобщенная оценка внешнего вида покрытия по комплексу изменений декоративных и защитных свойств		АД0, АЗ0
	обобщенная оценка внешнего вида покрытия по комплексу изменений декоративных и защитных свойств		2; изменение внешнего вида покрытия не наблюдается
			АД0, АЗ0

окончание таблицы

№ п/п	Наименование показателя	Обозначение ТНПА, устанавливающего методы испытаний (особые условия)	Фактически полученное значение
6	Жизнеспособность, ч	ГОСТ 27271-2014	Дефекты покрытия (через 2 ч нанесения композиции после смешения компонентов) не обнаружены
7	Прочность покрытия к истиранию, кг/мкм	ГОСТ 20811-75 (метод А)	0,79
8	Группа покрытия по способности противоскольжения	СТБ 1751-2007 п. 6.3	R10
8.1	предельное значение угла наклона испытываемой поверхности, град:		
	- оператор 1		11,4
	- оператор 2		11,2
8.2	скорректированный показатель D_1 и D_2 , град:		
	- оператор 1		- 0,4
	- оператор 2		- 0,6
8.3	среднее предельное значение угла наклона α_0 , град		10,8
9	Группа воспламеняемости материала	ГОСТ 30402-96	B1
10	Дымообразующая способность	ГОСТ 12.1.044-2018 п. 11	умеренная (Д2)
11	Группа распространения пламени	ГОСТ 30444-97	РП1
12	Токсичность продуктов горения	ГОСТ 12.1.044-2018	Категория умеренно опасных материалов (класс опасности Т2)

Руководитель уполномоченного органа



С.В. Калашников

№ 0058972

МИНИСТЕРСТВО АРХИТЕКТУРЫ И СТРОИТЕЛЬСТВА
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

ПРИЛОЖЕНИЕ

№2

к техническому свидетельству

Лист 1
Листов 1

ТС

03.0530.26

УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

1. Настоящее техническое свидетельство распространяется на лак двухкомпонентный водно-дисперсионный полиуретановый «BULK Finish 321W» (далее лак, материал), производства Общества с ограниченной ответственностью «ЛПФ Технолоджи», Республика Беларусь, предназначенный для устройства покрытия пола в зданиях и сооружениях различного назначения.

2. Лак изготавливается по ТУ BY 690658847.003-2014 «Композиции финишные «BULK». Технические условия»; представляет собой смесь полимерных связующих, воды и модифицирующих добавок. Лак изготавливают по рецептуре и технологическому регламенту, утвержденным в установленном порядке.

Лак представляет собой двухупаковочный материал; компонент А (полуфабрикат) и компонент В (отвердитель) смешиваются непосредственно перед применением в пропорциях, указанных в инструкции по применению.

3. Работы с применением лака следует выполнять в соответствии с рекомендациями предприятия-изготовителя, требованиями технологической документации, а также с учетом настоящего технического свидетельства.

До начала работ по устройству покрытия пола следует произвести подготовку и очистку основания от пыли, жировых загрязнений, масел, смазочных материалов, старых покрытий. Основание должно быть прочным, ровным, мелкозернистым. При нанесении лака на эпоксидное или полиуретановое полимерное покрытие на поверхности не должно быть пыли, мусора, следов от обуви. Бетонное основание (цементно-песчаная стяжка) должно иметь возраст не менее 28 суток; влажность основания должна быть не более 4 %; прочность – не менее 20 Н/мм². Для подготовки поверхности рекомендуется применять грунтовки «BULK Primer» и шпатлевочную композицию «BULK RC 011» производства ООО «ЛПФ Технолоджи».

Работы с применением лака следует проводить при температуре окружающего воздуха, материала и обрабатываемого основания не ниже 5 °С; максимальная температура основания при нанесении лака 30 °С. Относительная влажность воздуха при выполнении работ не должна превышать 70 %.

Для приготовления рабочей композиции компонент А следует перемешать в течение 2 минут при помощи низкооборотистой электродрели с винтовой насадкой; затем добавить в емкость с компонентом А компонент В и тщательно перемешать в течение 1 минуты. Перелить материал в чистую тару и перемешать еще в течение 1 минуты. Перед применением приготовленный лак выдержать в течение 2 – 3 минут. После смешивания компонентов материал допускается применять в течение 120 минут. Не допускается разбавлять лак водой.

Лак наносят валиком с длиной ворса 6-11 мм. Ориентировочный расход материала составляет 0,05-0,07 кг/м². При выполнении второго слоя лак наносят в направлении, перпендикулярном первому слою.

Пешие нагрузки по обработанной лаком поверхности допускаются через 3 суток при температуре 15 °С или через 1 сутки при отверждении при температуре 25 °С; полная эксплуатация покрытия пола допускается через 7 суток при температуре 15 °С или через 5 суток при температуре 25 °С.

4. Упаковку лака осуществляют отдельно для компонента А и компонента В. Для упаковки компонента А применяют полимерную упаковку (банки, ведра) вместимостью от 0,5 до 50 л. Компонент В упаковывают в металлическую упаковку (банки, ведра) вместимостью от 0,5 до 15 л.

На маркировочной этикетке каждой потребительской упаковки указана следующая информация: логотип, наименование предприятия-изготовителя, его место нахождения и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции, контактные реквизиты (тел. +017 360 60 20; www.lpf.by, info@lpf.by); наименование продукции с указанием компонент А или компонент В; масса; дата изготовления; номер партии; обозначение нормативного документа изготовителя: ТУ ВУ 690658847.003-2014; состав продукции; назначение; рекомендации по подготовке и окраске поверхности; методы и условия нанесения; расход материала; рекомендации по очистке рабочего инструмента; меры предосторожности; указания по утилизации.

5. Проектирование, производство и приемку работ с применением лака следует выполнять в соответствии с проектной и технологической документацией, требованиями СН 5.09.01-2020 «Полы», СП 1.03.06-2023 «Полы. Контроль качества работ», других технических нормативных правовых актов, действующих на территории Республики Беларусь, а также с учетом настоящего технического свидетельства и рекомендаций по применению изготовителя, которыми должна сопровождаться каждая партия поставляемой продукции.

6. Лак транспортируют всеми видами крытых транспортных средств в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на применяемом виде транспорта. Способ транспортирования должен обеспечить защиту лака от атмосферных осадков и сохранность тары от механических повреждений.

Лак должен храниться в упакованном виде в крытых сухих отапливаемых складских помещениях при температуре от 5 °С до 30 °С.

Гарантийный срок лака составляет 12 месяцев со дня изготовления при условии соблюдения правил транспортирования и хранения.

7. Ответственность за соответствие лака настоящему техническому свидетельству несет изготовитель (поставщик), за правильность применения – проектная организация, заказчик, подрядчик.

Руководитель уполномоченного органа



С.В. Калашников

№ 0058973